



VÝSLEDKY ZKOUŠEK

kód	STANDARD		SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ			
	materiál	druh	za sucha		za mokra	
			s	d	s	d
1.	pryž	lisovaná	0,472	0,775	0,721	0,839
2.	pryž	lehčená, vysekávaná	0,499	0,742	0,641	0,779
3.	pryž	monolitní, vysekávaná	0,415	0,664	0,546	0,715
4.	pryž	lepená	0,422	0,964	0,715	0,856
5.	pryž	patníková	0,300	0,661	0,415	0,701
6.	plast	TPE vstříkovaný	0,472	0,920	0,607	0,960
7.	plast	PVC vstříkovaný	0,526	0,570	0,509	0,654
8.	plast	PVC patníkový	0,348	0,334	0,300	0,341
9.	plast	PUR patníkový	0,304	0,452	0,361	0,523
10.	useň	krupon SPOTAN podešvový	0,304	0,351	0,600	0,445
<i>Střední hodnota celého souboru</i>			0,406	0,643	0,542	0,681
Střední hodnota pryžových materiálů			0,422	0,761	0,608	0,778
Střední hodnota pro plasty			0,412	0,569	0,444	0,620

Legenda:

s - statický součinitel smykového tření
d - dynamický součinitel smykového tření